
PRIMER SOUDABAND

Stand: 15.03.2005

Seite 1 von 1

Technische Eigenschaften:

Basis	Bitumen, gelöst in Lösemittel-Gemisch
Konsistenz	Dünnflüssig
Aushärtungssystem	Physische Trocknung bei Raumtemperatur
Trockenzeit ^(*) (+20°C / 65% r.F.)	10-15 Minuten
Dichte (DIN 53 479)	0,82 g/ml
Flammpunkt	1°C
Verbrauch	abhängig vom Untergrund – Beton ca. 4m ² /L, Bitumen ca. 5m ² /L, Faserzement ca. 12m ² /L

(*) diese Werte können durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

PRIMER SOUDABAND ist ein schnelltrocknender, bituminöser Haftprimer für zur Haftverbesserung von SOUDABAND Alu und Blei auf porösen Untergründen.

Produkteigenschaften:

- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Schnell abblüht
- Läuft nicht nach

Anwendung:

- Haftverbesserung von SOUDABAND Alu und Blei auf porösen Untergründen

Lieferform:

Farbe: schwarz

Verpackung: 500 ml Dose (6 pro Karton)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Untergründe:

Alle porösen Bauuntergründe. Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Der Untergrund muss vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend PRIMER SOUDABAND mit einem Pinsel deckend auftragen. Nach ca. 10 bis 15 Minuten SOUDABAND anbringen.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Soudal Werk Leverkusen

Olof-Palme-Str. 13

D-51371 Leverkusen

Tel.: +49 214 6904-0

Fax: +49 214 690423

verkauf@soudal.com

www.soudal.com

Soudal Österreich

Hummelfeldstraße 13

A-4300 Sankt-Valentin

Tel.: +43 7435 59 065

Fax: +43 7435 59 087

mayr@soudal.com