



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven AEROSOLS Zinkspray hell

--



Produktbeschreibung

Zinkspray hell zum Nachverzinken und Ausbessern von Schadstellen an verzinkten Teilen, an Schweiß- und Schnittstellen im Stahlbau und Hobbybereich. Zinkspray hell übernimmt dort die Aufgabe des Korrosionsschutzes und stellt aufgrund seiner Farbähnlichkeit mit frisch verzinkten Materialien einen optischen Ausgleich dar.

Vorteile

- Schnelltrocknender, glatter Film.
- Hohes Haftvermögen.
- überlackierbar.
- Hitzebeständig bis 200°C.
- Kurzfristig bis 300°C

Anwendungsgebiet

Seine Anwendung findet Zink-Alu-Spray in Bereichen der Industrie, des Handwerks und anderen Gewerben, immer dort, wo verzinkte Metalle bearbeitet oder beschädigt wurden.

Die Hauptanwendung von Zinkspray hell findet sich im Bereich der Klima- und Lüftungstechnik, an Heizungsanlagen, im Rohrleitungsbau und bei Maschinengehäusen.

Allgemeine Hinweise

Optimale Verarbeitungstemperatur: 16°C-25°C. Vor jedem Sprühen Dose kräftig schütteln, bis 2 Minuten nach hörbarem Anschlag der Kugel und probesprühen. Sprühflächen vorher entrostet und entfetten. Aus einem Abstand von 25-30 cm Zink-Alu-Spray im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten jeweils 5-8 Minuten Pause einlegen.

Nach etwa 8 Minuten ist die Oberfläche staubtrocken sowie nach 20-25 Minuten griffest. Durchgetrocknet ist Zink-Alu Spray nach etwa 24 Stunden.

Technische Spezifikation

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate bei sachgerechter Lagerung (+5°C bis +25°C; aufrecht stehend; trocken).

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Disclaimer

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar.



Den Braven

DEN BRAVEN AEROSOLS GmbH & Co. KG
Giebelstadter Weg 16, 97234 Albertshausen
T 09366/90710 | F 09366/907122

2017-04-27 09:06:49 UTC