
SOUDABAND

Stand: 14.03.2005

Seite 1 von 2

Technische Eigenschaften :

Banddicke	1,5mm Gesamt 1,45mm SBS-Bitumen 0,063mm Alukaschierung
Gewicht	1,5 kg/m ²
Farbe	Anthrazit, grau
Zugfestigkeit	18 N/mm ²
Bruchdehnung	11% Alukaschierung 2.000% Bitumen
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Schmelzpunkt	+95°C
UV Stabilität	gut
Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1)	B2

Produktbeschreibung:

SOUDABAND ist ein anwendungsfertiges elasto-plastisches Aludichtband mit selbstklebender Beschichtung auf Basis von SBS-Bitumen-Isobutylen. Auf der Bitumenschicht befindet sich eine abziehbare Siliconschutzfolie.

- Abdichten von Rissen und Blechüberlappungen im Caravan-, Container-, Fassaden- und Metallbau
- Abdichtungen von Stößen, Kanten, Anschlüssen und Nähten, bei denen eine wasserdampf- und gasdiffusionsdichte Abdichtung benötigt wird.

Produkteigenschaften:

- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Wasserdicht
- UV- und witterungsbeständig
- Bitumenverträglich
- Selbstklebend
- Dampfdiffusionsdicht

Lieferform:*Farbe:*

aluminium – oder bleifarbig (Beschichtung), schwarz (Klebefläche)

Verpackung:

- 7,5 cm - 8 Rollen à 10m pro Karton
- 10 cm - 6 Rollen à 10m pro Karton
- 15 cm - 4 Rollen à 10m pro Karton
- 22,5 cm - 2 Rollen à 10m pro Karton
- 30 cm - 2 Rollen à 10m pro Karton

Anwendung:

- Abdichten von, Dachrinnen, Fallrohren, Schornsteinen, Wellplatten, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Dachgauben, Attika-Verkleidungen u.s.w.
- Universelles Dicht- und Reparaturband
- Abdichten von Glasdachkonstruktionen

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebände gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

SOUDABAND

Stand: 14.03.2005

Seite 2 von 2

Untergründe :

Alle üblichen Bauuntergründe. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Poröse Untergründe mit SOUDABAND PRIMER vorbehandeln.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Speziell bei einigen PVC- und EPDM-Folien kann es zu Haftungsproblemen kommen.

Verarbeitung:

Benötigte Menge SOUDABAND von der Rolle schneiden. Die Trennfolie abziehen und

SOUDABAND kräftig und blasenfrei aufdrücken. Wenn mehrere Streifen nebeneinander geklebt werden, ist darauf zu achten, daß mind. 25mm Überlappung besteht.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis + 30°C

Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch

Sicherheitsempfehlungen:

Die übliche Arbeitshygiene beachten.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebände.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.