

Soudaband Acryl 300

Revision: 18.01.2024

Seite 1 von 3

Technische Daten

Material		Offenporiger Polyurethan-Schaum mit Acryldispersion-Imprägnierung
Einstufung nach	NF P 85-570	Classe 2
Feuerwiderstandsklasse	DIN 4102	B2 (normale Entflammbarkeit)
Schlagregendichtheit (in Fugen)	EN 1027	≥ 300 Pa
UV-Licht- und Witterungsbeständigkeit	NF P 85-570	Darf nicht direkt ausgesetzt werden
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	intern	Anforderungen erfüllt
Temperaturwechselbeständigkeit		-40 °C → 90 °C
Verarbeitungstemperatur		0 °C → 35 °C

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.

Produktbeschreibung

Soudaband Acryl 300 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Fugendichtband mit einer Klebeseite, das für diverse Bewegungsfugen und (Fenster-)Verbindungen geeignet ist die der Klasse 2 (nach NF P 85-570) entspricht und schlagregendicht ist bis 300 Pa. Soudaband Acryl 300 wird als sekundäre Dichtungsbarriere verwendet. Soudaband Acryl 300 kann nicht direkt der Witterung (UV) ausgesetzt werden und erfordert daher eine Montage in überstehende Laibungen (Anschlagsarbeiten) oder eine zusätzliche Verarbeitung (z.B. als Hinterfüllmaterial für Dichtstoffe).

Produkteigenschaften

- Schlagregendicht
- Akustisch und thermisch isolierend
- Staubdicht
- Wetterfest
- Dampfdurchlässig
- Einfach anzuwenden
- Selbstklebende Rückseite (= Montagehilfe)
- Führt nicht zur Verschmutzung der Fugenränder
- Neutral und geruchlos
- Bleibt elastisch und überstreichbar

Anwendung

- Sekundäre Dichtungsbarriere

- Als Hinterfüllmaterial für Dichtmittel
- Dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonstruktionen usw.
- Abdichten von (Anschluss-)Fugen an Fenstern und Türen
- Dichtungen zwischen Metallteilen.

Lieferform

Farbe: anthrazit

Verpackung: Rollen (komprimiert auf ca. 20% der ursprünglichen Bandstärke), Diverse Maße erhältlich. Bitte sehen Sie im Produktkatalog oder auf der Website von Soudal nach, oder wenden Sie sich an Ihren Soudal-Handelsvertreter.

Lagerstabilität

Mindestens 24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort zwischen +1°C und +20°C lagern.

Untergründe

Untergründe: alle üblichen Bauuntergründe
Beschaffenheit: Sauber und fettfrei. Leicht feuchte oder leicht staubige Untergründe können problemlos verwendet werden.

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudaband Acryl 300

Revision: 18.01.2024

Seite 2 von 3

Fugenabmessung

Beispiel: Soudaband Acryl 300 20/3

20 = Breite des Dichtbands (mm) = Fugentiefe

3-5 = Anwendungsbereich für 300 Pa (= Dicke des Dichtbands = Fugenbreite)

3-12 = maximaler Anwendungsbereich (= 4 x Mindestdicke)

Eine maximale Ausdehnung von ca. 35% (~ 5 mm) sollte nicht überschritten werden, um die wärme- und schalldämmenden Eigenschaften des Dichtbands beizubehalten.

Die Breite der Fuge muss über die gesamte Fugenlänge im Anwendungsbereich des Fugendichtbands liegen.

Maximale Fugenbreite: muss bei der geringstmöglichen Temperatur ermittelt werden.

Mindestfugenbreite: die Dicke des vorkomprimierten Dichtbands.

Um Kippen zu vermeiden, darf sich das Fugendichtband bei der Anwendung nicht weiter als seine Breite ausdehnen.

Verarbeitung

- Zum Aufbringen benötigen Sie ausschließlich Spatel, Zollstock/Maßband, Schere oder Messer und ggf. Holzkeile.
 - Der Anfang und das Ende einer Rolle (ca. 3 cm) sollten nicht verwendet werden.
 - Fügen Sie beim Messen/Abschneiden des Klebebands ca. 1 cm hinzu.
 - Soudaband Acryl 300 bei der Montage nicht dehnen.
 - Verbinden Sie das Klebeband (am Anschluss bzw. in den Ecken) eng mit den Stoßfugen, um eine dichte, komprimierte Verbindung zu schaffen.
 - Bei feuchten oder kalten Umgebungsbedingungen kann Soudaband Acryl 300 bis zur Ausdehnung mit Holzkeilen fixiert werden.
 - Das Band sollte bei Raumtemperatur (<20°C) gelagert werden, auch auf der Baustelle. Bei Temperaturen über 20°C ist es empfehlenswert, das Band vorzukühlen. Bei niedrigen Temperaturen ist es empfehlenswert, das Band vorzuwärmen.
- * Eine ausführliche Montageanleitung erhalten Sie auf der Website von Soudal bzw. von Ihrem Soudal-Handelsvertreter.

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung.

Bemerkungen

- Spannen Sie Rollenreste fest und belasten Sie geöffnete Kartons mit Gewicht, um eine seitliche Ausdehnung (Telescoping) der Rollen zu verhindern.
- Soudaband Acryl 300 darf keiner direkten Witterung ausgesetzt werden.
- Bei der Montage von Soudaband Acryl 300 dehnt sich das Dichtband bei höheren Temperaturen schneller und bei niedrigeren Temperaturen langsamer aus.
- Soudaband Acryl 300 darf nicht in Kontakt mit Lösungsmitteln oder aggressiven

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.

Soudaband Acryl 300

Revision: 18.01.2024**Seite 3 von 3**

Chemikalien kommen. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Soudal-Handelsvertreter.

- Soudaband Acryl 300 ist mit wasserbasierten Farben überstreichbar. Aufgrund der Vielzahl an erhältlichen Farben und Lacken wird jedoch dringend empfohlen, vor der Anwendung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Soudaband Acryl 300 ist elastisch, sodass es zu Rissen in Farbschichten kommen kann, die auf Fugen aufgetragen werden, die viel Bewegung unterliegen (großer Elastizitätsunterschied zwischen dieses Produkt und Farbe).

Hinweis: Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Soudal behält sich das Recht vor, seine Produkte ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren.