

duBAUST FFA24 Fensterdichtband AUSSEN ist eine flexible, dampfoffene Anschlussfolie für die äußere Abdichtung von Fenster-, Tür- und Plattenanschlüssen. Sie sorgt für eine luft- und schlagregendichte Ausführung und eignet sich besonders für Wandverbindungen sowie unebene Bauuntergründe. Das integrierte Selbstklebeband ermöglicht eine schnelle Montage am Fensterprofil. Die Verklebung am Bauwerk erfolgt mit duBAUST BFK24 Folienkleber. Dank synthetischem Faservlies ist die Folie überputzbar und überklebbar.



FENSTERDICHTBAND AUSSEN

teilflächig selbsthaftende Folie

Synthetisches Faservlies, Acrylatdispersion

PLUSPUNKTE

- Dampffoffen, zugleich luft- und schlagregendicht
- Integriertes Selbstklebeband zur einfachen Montage am Fensterprofil
- Überputzbar, überklebbar und überstreichbar
- UV- und witterungsbeständig
- flexibel und reißfest
- Reißfest, flexibel und temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C
- Geeignet für unebene Oberflächen
- einfache Anwendung, einfach zu falten in den Ecken
- Erfüllt die Anforderungen aus DIN 4108 / EnEV und den RAL-Empfehlungen
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +35 °C

LIEFERFORM AUSSENBAND

Farbe	anthrazit
Verpackung:	Rolle (in einer Kiste)
Länge (m):	30
Dicke (mm)	6
Breiten (mm)	70, 100
Weitere Maße können angefragt werden.	

LAGERUNG

- min. 24 Monate bei ungeöffneter Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C

ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

NUR für Aussenanwendungen geeignet!

- FENSTERANSCHLÜSSE
 - auf der Außenseite von massiven Wänden
 - auf der Außenseite von Kaltfassaden
 - unter der Fenster (und Tür) Schwelle
- WANDVERBINDUNGEN
 - für viele Oberflächen geeignet

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Die üblichen Bauuntergründe müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung wird empfohlen, einen Haft-/Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung

Dieses Fensterband darf nurauf der Außenseite aufgebracht werden. Je nach Situation kann es vor oder nach der Installation des Fassadenelements (z. B. Fensterrahmen) aufgebracht werden. das Band kann entweder in einem einzigen Streifen oder in 4 separaten Streifen aufgebracht werden. In beiden Fällen muss für die Ecken zusätzliches Material eingeplant werden (ca. 5-10 cm pro Ecke).

Bringen Sie die Folie, nachdem Sie die Schutzfolie abgezogen und entfernt haben, mit dem Selbstklebeband (auf der bedruckten Seite) auf der Seite des Fassadenelements an.

Die Folie kann beidseitig verputzt und überklebt werden. Verwenden Sie duBAUST BFK24 Folienkleber zum Fixieren der Folie auf der Struktur/dem Mauerwerk. Bringen Sie den Klebstoff in kontinuierlichen, ununterbrochenen Kleberaunen von 5 mm Durchmesser im Zickzack-Muster auf die Struktur/das Mauerwerk auf. Kleben Sie die Folie nicht zu straff auf den Rohbau, um Bewegungen zwischen den einzelnen Bauteilen abzufangen. Vermeiden Sie Faltenbildung.

Drücken Sie anschließend die Folie mit einer Druckrolle gleichmäßig an, sodass eine 1-2 mm dicke und ca. 25 mm breite Klebstoffschicht entsteht. Auf diese Weise ist die Klebefläche groß genug, damit der Klebstoff gut aushärten kann.



FENSTERDICHTBAND AUSSEN

teilflächig selbsthaftende Folie

Synthetisches Faservlies, Acrylatdispersion

HINWEISE

- die Temperatur des Bandes sowie des Untergrundes müssen im Bereich der Verarbeitungstemperatur liegen
- nicht auf Untergründen mit Kondenswasser verwenden
- befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. weitere Informationen finden sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt

PRÜFUNGEN UND NORMEN

- erfüllt alle Vorgaben aus DIN 4108 (EnEv) und den RAL- Empfehlungen zum Bau

Mängelhaftung

Die in diesem Merkblatt mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Sie stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Für die Wirksamkeit einer Garantie ist eine gesonderte schriftliche Erklärung seitens Dichtstofftechnik Müller & Müller GmbH & Co.KG erforderlich. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betriebsbedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Die Angaben entbinden den Abnehmer nicht von einer sorgfältigen Eingangsprüfung im Einzelfall. Die in diesem Merkblatt gemachten Empfehlungen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit den Produkten, entbinden den Anwender jedoch wegen der Vielzahl der von uns nicht beeinflussbaren Faktoren bei der Verarbeitung und während der Lebensdauer der Fuge oder Verklebung nicht von eigenen Prüfungen und Vorversuchen. Für Anfragen bei speziellen Anwendungen stehen wir gerne zur Verfügung. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, eine eventuelle Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beachten. Ebenso ist es Aufgabe des Anwenders zu prüfen, ob für den vorgesehenen Einsatzzweck behördliche Auflagen zu erfüllen oder Genehmigungen einzuholen sind, sowie etwaige weitergehende Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch im Hinblick auf etwaige Mängelhaftung. Durch jede Neuausgabe dieses Merkblattes werden ältere Ausgaben ungültig.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Versionen / Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 01.26

TECHNISCHE DATEN

Material	Synthetisches Faservlies
Zugfestigkeit (längs) EN 12311-1	≥ 160 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer) EN 12311-1	≥ 130 N/50 mm
Bruchreißeckung (längs) EN 12311-1	≥ 80 %
Bruchreißeckung (quer)	≥ 130 %
Feuerwiderstandsklasse EN 13501-1	Klasse E (normal entflammbar)
Luftdurchlässigkeit (in Fugen) EN 1026	a ≥ 0,1 m³/[h.m.(daPa)n]
Wasserdampfdurchgangskoeffizient EN ISO 12572 (Sd)	≥ 47 m
Gewicht	-5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit**	-40°C bis +150°C
Verarbeitungstemperatur	18 Monate (+5°C bis +35°C) vor Frost schützen

* Diese Werte können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren. ** Die Angaben beziehen sich auf vollständig ausgehärtetes Produkt.



Sicherheitshinweise

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten.

DICHTSTOFFTECHNIK

MÜLLER & MÜLLER GMBH & CO. KG

Dübener Landstraße 1, 06905
Bad Schmiedeberg, OT Sölllichau

Tel.: +49 34 243 134 55 - 00
Fax: +49 34 243 134 55 - 20
e-Mail: info@dstm24.de
www.dichtstofftechnik24.de

